

## Rock 1K Multi Primer Surfacer (202-0107)

1K многоцелевой грунт быстрой сушки на основе акриловых смол



- высококачественный 1K шлифуемый грунт
- материал на основе акриловых смол
- особенно пригоден для “точечного ремонта”
- для изоляции мест шлифовки
- легко шлифуется
- выпускается в сером варианте
- может наноситься на голый металл
- может наноситься методом “мокрое по мокрому”

### Техническое описание

- не требует добавления отвердителя, время использования не ограничено
- для изоляции, совместим с водоразбавляемыми эмалями
- нанесение в 2-4 слоя методом распыления
- воздушная сушка в течение 20-30 мин/20° C
- легкое сухое или мокрое шлифование и нанесение лакокрасочного материала

### 1K МНОГОЦЕЛЕВОЙ ГРУНТ БЫСТРОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ Rock 1K Multi Primer Surfacer (202-0107)

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

точечный ремонт и ремонт небольших участков/деталей

#### ПОДЛОЖКА:

На алюминий и оцинкованные гальваническим способом подложки необходимо предварительно нанести WashPrimer  
Для автомобилей с конфликтными типами оцинковки обязательно используйте WashPrimer.

- места шлифовки до чистого металла
- полиэфирные шпатлевки RP, отшлифованные
- отвержденное ЛКП, отшлифованное
- грунты RP, отшлифованные грунты RP
- заводской грунт и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные
- термопластичное ЛКП серийного производства

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



- необходимо производить предварительную обработку!  
См. страницу 6

#### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



60-80% разбавителя 016-0773  
жизнеспособность не ограничена



1.5 мм  
2-2.5 кг/см<sup>2</sup>  
2-4 = до 120 микрон



20-30 мин/20 C  
в зависимости от толщины слоя



коротковолновый излучатель  
5-10 мин/60 C



P800-P1000



P320-P500



2K эмаль RP или база RP  
и прозрачные лаки RP

**ОСНОВА:** акриловые смолы, антикоррозионные пигменты

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после работы растворителем для очистки

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:** • рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытным специалистом