



ROCK PAINT

## Кислотный грунт "ROCK WASH PRIMER"

Средство для обработки поверхности металла

### Краткое описание продукта

"ROCK WASH PRIMER" - кислотный грунт, используемый для улучшения адгезии между металлической поверхностью и верхним покрытием, а также для улучшения антикоррозийной защиты.

### О продуктах компании

051-0006-01	Кислотный грунт "ROCK WASH"	12.8кг
051-0006-02	Кислотный грунт "ROCK WASH"	3.2кг
051-0006-03	Кислотный грунт "ROCK WASH"	0.8кг
051-0008-02	Отвердитель к грунту "ROCK WASH"	3.2кг
051-0008-03	Отвердитель к грунту "ROCK WASH"	0.8кг
051-0008-68	Отвердитель к грунту "ROCK WASH"	200г x 12компл.
016-0007-01	Разбавитель для грунта	16.0л
016-0007-02	Разбавитель для грунта	3.785л



### Характеристика

- Можно переходить к следующему этапу выполнения работ, так как она быстро сохнет и хорошо обрабатывается.
- Обладает отличной адгезией к металлу или цветному металлу, и позволяет наносить все типы верхних покрытий.
- Фосфорная или хромовая кислота в составе "WASH PRIMER" вступает в реакцию с поверхностью металла и образует тонкий слой фосфата или хромата, который обладает отличной антикоррозийной способностью и улучшает стабильность адгезии.

### Основной компонент


Грунт : Винилбутиральная смола  
 Отвердитель : Фосфорная кислота

### Подходящая подложка/ материал



Сталь, алюминий, нержавеющая и оцинкованная сталь и т.д..

### Последующие продукты



ШПАТЛЕВКА: 057L ROCK LIGHT WEIGHT PUTTY, ROCK QUICK PUTTY  
 КРАСКА : 026L, 028L, 029L, 030L, 038L, 073L, 079L, 088L, 202L

### СРОК ГОДНОСТИ



5°C/10часов 20°C/8часов 30°C/6часов

※ Внешний вид не сильно изменится после окончания срока годности, но адгезия или антикоррозийная способность будут утрачены, так как химическая реакция идет полным ходом.

Рекомендуется использовать продукт в течение срока годности, так как это может повлиять на его качество при дальнейшем использовании.

Кислотный грунт "ROCK WASH PRIMER"

Только для профессионального использования

Стандартное применение



"ROCK WASH PRIMER" вступает в реакцию с металлической поверхностью и улучшает адгезию или антикоррозийную способность, поэтому необходимо полностью удалить оригинальную пленку или ржавчину дисковой шлифовальной машиной и подготовить стальную поверхность. (Рекомендуется выбирать шлифовальную бумагу с учетом состояния поверхности и последующего процесса)

Необходимо полностью удалить масло, воду, ржавчину или грязь с поверхности основы и сделать поверхность чистой.



※ Для получения более подробной информации об использовании обезжиривателя см. Спецификацию "PRESOLVENT Ser. & ROCK ANTI-STATIC AGENT".



## } 25 }	100	Кислотный грунт "ROCK WASH"
		Отвердитель для грунта "ROCK WASH"
	80-100	Разбавитель для грунта

※ Необходимо смешать грунт и отвердитель за 20 - 30 минут до нанесения. Разбавитель следует вводить постепенно при перемешивании для равномерной реакции основы и добавки в емкости.

※ Необходимо добавить ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РЕАКЦИИ 016-0021 в пределах 20% от объема разбавителя по желанию, если отбеливание (помутнение) происходит в условиях высокой температуры/влажности.

※ Разбавление разбавителем в % для нанесения кистью/валиком составляет 25% - 35%.  
Рекомендуется наносить распылением для получения ровной поверхности.




5°C/10часов    20°C/8часов    30°C/6часов



Размер сопла краскопульты: 1.3мм  
Давление воздуха                    0.2МПа (Манометр регулятора давления воздуха)



2-3 покрытия



8-12µm  
※ Необходимо избегать слишком большой толщины пленки.  
Это может привести к расслаиванию.



Время высыхания на ощупь	20°C/10мин
Естественное высыхание	20°C/2часа
Принудительное высыхание	80°C/10мин (60°C/20мин)

※ Можно наносить верхнее покрытие только после высыхания на ощупь, но рекомендуется выдерживание указанного времени естественного высыхания или принудительного высыхания, чтобы достичь необходимой адгезии.



Необходимо немедленно мыть использованные инструменты с помощью разбавителя "WASH PRIMER", так как он вступает в реакцию с металлом.

Кислотный грунт "ROCK WASH PRIMER"

Только для профессионального использования

## Примечание



- Следует внимательно прочитать Паспорт Безопасности Материала перед работой с составом "WASH PRIMER BASE", поскольку он является токсичным веществом.
- Он может быть причиной потери адгезии, так как при высокой влажности может произойти конденсация.
- Необходимо немедленно наносить следующий слой. При длительном хранении или вне помещения адгезия может снизиться, так как после нанесения на поверхность может попасть дождь или влага.



[ Удаление аэрозольного тумана "WASH PRIMER" с оригинальной пленки ].  
"WASH PRIMER" - это средство для обработки металлической поверхности. Распыление тумана в области острых кромок или нанесение на оригинальную пленку может привести к расслаиванию.  
При удалении "WASH PRIMER", необходимо выдержать 80°C/10 минут или 20°C/более 3 часов для полного высыхания, затем использовать шлифовальный нетканый материал или шлифовальную бумагу #400 - #600 для полного удаления.

## Условия хранения / Срок годности



5°C-40°C      3 года (в нераспечатанном состоянии)

## Защита / Здоровье и безопасность



Носить соответствующую защитную одежду.



Подробную информацию см. в Паспорте Безопасности Материала.

■ Авторское право © 2017 "ROCK PAINT CO., LTD." Все права защищены.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Данный документ защищен законами об авторском праве, поэтому несанкционированное копирование и тиражирование содержания, текста и изображений строго запрещено. Он будет использоваться в качестве справочного материала, поэтому не гарантируется конкретное качество, правильный метод использования и результат покраски. Существует множество причин, влияющих на процесс покраски, включая окружающую среду. Рекомендуется заранее провести испытания. Мы не несем никакой ответственности за результат покраски с использованием данной спецификации. Еще раз просим вас отнестись к этому с пониманием.