



## Wash Primer Base (051-0006)

2K протравливающий грунт, обеспечивающий максимальную защиту от коррозии и отличную адгезию к алюминию



- 2K протравливающий грунт
- отличная адгезия к алюминию
- максимальная защита от коррозии
- не шлифуется, используется в схеме “мокрым по мокрому”
- отличная адгезия шпатлевок RP

## Техническое описание

- соотношение смеси 4:1 с отвердителем 051-0008, смешение только по весу
- нанесение в 1 слой методом распыления

**2K ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ И ОТЛИЧНУЮ АДГЕЗИЮ К АЛЮМИНИЮ**  
Wash Primer Base (051-0006)

### ПРИМЕНЕНИЕ:

2K протравливающий грунт

### ПОДЛОЖКА:

- очищенный стальной лист, отшлифованный
- алюминий, отшлифованный
- отвержденное ЛКП, отшлифованное

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



- необходимо производить предварительную обработку!  
См. страницу 6

### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



4:1 с отвердителем 051-0008  
100% разбавителя 016-0007  
жизнеспособность 3ч при 20 C



1.3 - 1.5 мм  
2-2.5 кг/см<sup>2</sup>  
1 тонкий слой = 5 микрон



15-20 мин/20 C  
в зависимости от толщины слоя



коротковолновый излучатель  
10 мин/60 C



Шпатлевки RP или грунты RP

**ОСНОВА:** хромат цинка, антикоррозионные пигменты

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после работы растворителем для очистки

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:** • рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста